



Treppensanierung

Das Spachteln von Natursteinen in senkrechten Flächenbereichen

HADALAN® TX 57DD
HADALAN® LF68 12P
HADALAN® MST 89M



Eigenschaften

- Einfache Verarbeitung
- Rutschhemmend (R10)
- Transparent/mattiert

Anwendungsgebiete

- Dekorative Spachtelbeläge, insbesondere senkrechte Flächenspachtelungen mit **HADALAN® MST 89M** und **HADALAN® LF68 12P**

Verarbeitung

1. Untergründe beschichtungsfähig vorbereiten. Untergründe grundieren und bei Bedarf Flächenabdichtung vornehmen (siehe gesonderte Hinweise).
2. Eine Klebeschicht mit **HADALAN® PUR Top 32P** dünn (mit max. 0,2 kg/m²) aufrollen und mit **Quartz051 57M** abstreuen. Trocknen lassen. Eine raue und griffige Untergrund-situation ist zu gewährleisten.
3. 1 Volumenanteil Bindemittel **HADALAN® LF68 12P** (1,25 kg PE-Flasche) mit 2 Volumenanteilen Stellmittel **HADALAN® TX 57DD** (2,5 Liter) mittels Bohrmaschine und Rührkorb intensiv mischen, bis eine standfeste Paste entsteht. Auftragen der Paste mittels Epoxirolle mit einem Materialverbrauch von ca. 0,4 kg/m².
4. Vermischen der Natursteine **HADALAN® MST 89M** (25 kg Sack) mit dem Bindemittel **HADALAN® LF68 12P** (1,25 kg PE-Flasche). Mischungsverhältnis = 5 %. Anschließend dem Mischansatz 2,5 Liter **HADALAN® TX 57DD** untermischen bis eine homogene Mischung entsteht. Spachtelfähiges Gemisch dann frisch in frisch in die aufgetragene Paste (siehe Schritt 3) spachteln. Auf eine gleichmäßige Schichtdicke und gute Verdichtung ist beim Materialauftrag zu achten.
5. Reinigen von Verschmutzungen und der Arbeitsgeräte nur im frischen Zustand mit Reiniger **HADALAN® EPV 38L** möglich. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

HADALAN® TX 57DD

Hochwirksames Stellmittel für **HADALAN® LF68 12P**, welches ein Abfließen des Bindemittels an senkrechten Flächen verhindert sowie rutschhemmende Eigenschaften hat.

Gebinde:	5 l PE-Eimer (80)
Verbrauch:	MV: 2:1 HADALAN® TX 57DD pro l HADALAN® LF68 12P (Volumenanteile)



HADALAN® LF68 12P

1-komp., starres und lichtechtes Polyurethanharz-Bindemittel. Es ist geruchlos, härtet mit Luftfeuchtigkeit aus und es entsteht ein Bindemittelfilm mit sehr guter Witterungsbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Aufgrund der besonders migrationsfähigen Filmoberfläche entstehen sehr gut zu reinigende Beläge mit geringer Verschmutzungsneigung.

Gebinde:	30 kg Blech-Eimer (12) 5 kg Blech-Eimer (72) 1,25 kg PE-Flasche
Verbrauch:	ca. 5 % anteilig zum Naturstein HADALAN® MST 89M Gewicht (Korngröße 2-4 mm)



HADALAN® MST 89M

Lichtechte, abriebfeste Marmor-Natursteine zur Herstellung anspruchsvoller, dekorativer Bodenbeläge. Durch spezielle Oberflächenbehandlung der Steine werden Ecken und Kanten gebrochen, was zu einer besonders leichten Verarbeitung führt und für ein angenehmes Laufgefühl sorgt.

Gebinde:	25 kg PE-Sack (42)
Korngröße:	2-4 mm
Verbrauch:	ca. 12 kg/m ²
Farbvariationen:	in 14 verschiedenen Natursteinfarbtönen lieferbar



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern.

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de



Stand 07/2013

