



Garagenbodensanierung Instandsetzung, dekorative Beschichtung und Schutz

HADALAN®
Bodenschutz-Systeme



Eigenschaften

- Einfache Verarbeitung
- Hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
- Weichmacherresistent
- Einsatz auch auf feuchten Untergründen
- Schnell erhärtend
- Lösemittelfrei
- Diffusionsoffen
- Rutschhemmend
- Variabel in der Schichtstärke
- VOC-frei

Anwendungsgebiete

- Beton, Estrich
- Beschichtung von Garagenböden, Arbeitsräumen, Lagerhallen, Kellerböden

HADALAN® EBG 13E (Grundier- und Beschichtungsmasse)

2-komponentige Epoxidharzdispersion von universeller Nutzbarkeit. **HADALAN® EBG 13E** ist als schnellhärtende Grundierung auf mineralischen Untergründen einsetzbar. In Kombination mit der speziellen Füllstoffmischung **HADALAN® FGM003 57M** auch als Kratzspachtelmasse, als Verlaufsbeschichtung und als Mörtel verwendbar.

- Als Grundierung mit ca. 50-100 % Wasser verdünnen
- Als Kratzspachtelung und Verlaufsmasse (0-3 mm)
Im MV: 8,5 kg **HADALAN® EBG 13E** mit 20 kg **HADALAN® FGM003 57M**
- Als Verlaufsmasse 3-8 mm
Im MV: 8,5 kg **HADALAN® EBG 13E** mit 40 kg **HADALAN® FGM003 57M**
- Als Mörtel 3-70 mm
Im MV: 8,5 kg **HADALAN® EBG 13E** mit 90 kg **HADALAN® FGM012 57M**

Gebinde:	8,5 kg Kombi-Gebinde (28) 1 kg Kombi-Gebinde (125)
Verbrauch:	Je nach Anwendung
Begehrbar:	Nach 6 Stunden



HADALAN® LF41 12E

(Versiegelung und Beschichtung für Bodenflächen)

Farbige, 2-komponentige Epoxidharzdispersion mit universeller Nutzbarkeit. **HADALAN® LF41 12E** ist als schnellhärtende Versiegelung auf mineralischen Untergründen einsetzbar. Das lösemittelfreie und pigmentierte Kunstharz kann zudem in Kombination mit der speziellen Füllstoffmischung **HADALAN® FGM003 57M** auch als Beschichtungsmasse verwendet werden. Das System ist besonders geeignet für alle Flächen mit mittlerer Beanspruchung wie Garagenböden etc.

- Als Versiegelung je Anstrich ca. 0,25 kg/m²
- Als Beschichtung mit **HADALAN® FGM003 57M** im MV 1:1 anmischen
Gesamtverbrauch: ca. 2 kg m²/mm Schichtdicke

Gebinde:	5 kg Kombi-Gebinde (56)
Verbrauch:	Je nach Anwendung
Begehrbar:	Nach 6 Stunden
Abriebverlust:	0,058 g (nach Taber: Rolle CS 10, 1000U, 1000 g)
Standard-Farbvarianten:	Steingrau, Kieselgrau, Verkehrsgrau A
Sonderfarbtöne:	Auf Anfrage



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern.

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de



Stand 07/2013

